

WOODLOCK XXTREME Wood Protector

Watergedragen PU Multi Protector - 2 componenten

Supermatte natural look

- Bewaart de natuurlijke uitstraling
- Onzichtbaar: het oppervlak lijkt onbehandeld
- Glans < 5% - blijft ook supermat bij een lage kijkhoek
- Geschikt voor o.a. Onbehandelde houten binnenmeubelen, parket, planken, kurk, linoleum en betonimitatievloeren

WOODLOCK XXTREME Wood Protector geeft door zijn licht blekende en unieke ultramatte aspect een mooie, natuurlijke uitstraling.

Profiel

WOODLOCK XXTREME Wood Protector is een uniek product dat een nagenoeg onzichtbare, supermatte laag vormt, die aan de ondergrond een fraaie natuurlijke uitstraling geeft (als onbehandeld) en tegelijkertijd optimaal beschermt tegen slijtage en vlekken. WOODLOCK XXTREME Wood Protector is reukarm, eenvoudig te verwerken, strak vloeiend en niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. Met WOODLOCK XXTREME Wood Protector behandelde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd.

Toepassing


Multi Protector: WOODLOCK XXTREME Wood Protector kan o.a. worden toegepast op onbehandelde binnenmeubelen, parket-, planken-, kurk-, betonlook- en linoleumvloeren in normaal tot intensief belopen woonhuizen, kantoren, winkels en openbare gebouwen.

Eigenschappen

Nat product

Dichtheid :	1,04 kg/dm ³	ISO 2811
Viscositeit :	25 sec	DIN 53 211 - Cup 4, 20 °C
pH-waarde :	8	ISO 976
Gehalte vaste stof :	~ 30 % EN	ISO 3251
Gehalte VOS :	4 g/l	Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO

Droge laag

Glans 60° :	4 gloss units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
Glans 85° :	5 gloss units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
Hardheid :	150 sec	Persoz - ISO 1522
Slijtvastheid SIS :	50 mg	Taber - SIS 923509 (1 kg/2000 omw)
Slijtvastheid CS 17 :	15 mg	Taber - ASTM D4060 (1 kg/1000 omw)
Bestendigheden :		DIN 68 861 - deel 1B
Krasvastheid :	> 350 gram	ISO 4586-2 Taber (Shear/Scratch tester)
Slagvastheid :	> 40 kg.cm	ISO 6272 (Kogelvalproef)

Systeemopbouw

Op Ph-gevoelige houtsoorten eerst kleur, sealer aanbrengen. Op kambala, afzelia en basralocus \altijd als grondlaag kambala primer toepassen.

Nieuw werk

- 3 x XXTREME Wood Protector of eerst een grondlaag en daarna 2 x XXTREME Wood Protector

Bestaand werk - 1 à 2 x XXTREME Wood Protector aanbrengen (ondergrond eerst reinigen)

Bij aanbrengen van XXTREME Wood Protector op kant-en-klaar materiaal of een niet gelakte vloer of meubelstuk het oppervlak i.h.a. eerst reinigen met stripper in water en daarna eventueel matteren. Altijd op een proefstuk de hechting controleren.

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Opwerking van houtvezels kan worden tegengegaan door het oppervlak te polijsten. Ook kan na het schuren met de wals het oppervlak worden afgenomen met een vochtige doek. Na droging het hout zoals gebruikelijk polijsten, daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste (grond-) laag aanbrengen.

Niet verdunnen

XXTREME Wood Protector is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.

Gereedschap

Gebruik een Parketlakroller, Kurklakroller, of een volle, langharige kwast. Gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap. Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water. Droog product lost op in aceton.

Sabrize Design Productinformatieblad

WOODLOCK XTREME Wood Protector

Mengverhouding Voeg de inhoud van de B component toe aan de bijbehorende A component (5% = 1 gewichtsdeel B op 19 gewichtsdelen A) en meng direct goed door. Wacht 10 minuten en giet door een zeef in een lakemmer alvorens te verwerken.

Applicatie Gelijkmatic in banen of vakken over het meubelstuk of vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk XTREME Wood Protector vol op te zetten. Een volle laag geeft een betere benatting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen. Voor het aanbrengen van de laatste laag het oppervlak zonedig lichtjes aanschuren. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.

Potlife Circa 2 - 3 uur bij een menghoeveelheid tot 10 liter. Tijdens de applicatie zonedig regelmatig vers aangemaakt product toevoegen aan de werkhoeveelheid. In verband met vrijkomen van CO2 met harder vermengde XTREME Wood Protector niet luchtdicht afsluiten.

Omstandigheden Watergedragen producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonedig temperen. Waterdamp moet afgevoerd. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.

Extender Bij relatief hoge temperatuur, lage RLV of bij applicatie op grotere oppervlakken kan de open tijd worden verlengd met het additief extender.

Droging

- Handdroog : na 1 - 2 uur.	- Licht belastbaar : na 12 - 16 uur.
- Overlakbaar : na 5 - 6 uur.	- Volledig belastbaar : na 7 - 14 dagen.

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV kan de droogtijd sterk vertragen. Altijd pas een volgende laag aanbrengen als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet voldoende droge laag kan leiden tot defecten. Een verse laag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement Circa 10 m2 per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m2 per liter).

Onderhoud Met WOODLOCK XTREME CONDITIONER. Om het aspect optimaal te behouden, wordt op WOODLOCK XTREME Wood Protector gebruikelijk geen polish toegepast. Daardoor eventueel zichtbaar blijvende gebruikssporen horen bij de natuurlijke karakteristiek.

Levervorm Blank Sets van 1 liter in verpakkingen van polyethyleen kunststof.

Opslag/transport Koel en droog bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 6 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. XTREME Wood Protector is vorstbestendig. De A component is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. De B component bevat isocyanaten en is aangemerkt als Xi Irriterend. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlennen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie www.woodlock.nl

Woodlock a product of Sabrize Design
Kon. Wilhelminastraat 19,
4761 BV Zevenbergen
Tel.: +31 653 44 14 59
Fax: +31 877 84 53 02
E-mail: info@woodlock.nl
www.woodlock.nl

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Restanten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeed ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

© Woodlock by Sabrize Design Alle rechten voorbehouden. Verkoop en leveringsvoorwaarden Sabrize Design.